



Family of Epoxy Putties Familia de las Masillas de Epoxy Famille des Mastics Époxydes

✓ **Emergency Repairs Made Easy**
✓ **Quick Setting**
✓ **Hand Moldable Epoxy Putty Sticks**

✓ **La Emergencia Repara Hecho Fácil**
✓ **Seca Rápidamente**
✓ **Barra de Masilla Epóxica Moldable a Mano**

✓ **Les Réparations de Secours Ont Rendu Facile**
✓ **Prise Rapide**
✓ **Bâton de Mastic Époxyde Façonnable À la Main**



"The Ultimate Emergency Repair"

"Lo Máximo en Productos Para Reparaciones de Emergencia"
"Le Meilleur Produit de Réparation D'Urgence"

Description —

Hand moldable epoxy putties that are especially designed for emergency type repairs where time is of the essence.

Descripción —

Las masillas epóxicas moldable de Mano que se diseñan especialmente para las reparaciones de la emergencia donde tiempo es de la esencia.

Description —

Remettez les mastics époxydes moldable qui sont particulièrement conçus pour le type réparations de secours où le temps est de l'essence.

PC-Products™ — Protective Coating Co. (Since 1954) - 221 South Third Street, Allentown, PA - USA 18102

UNIT SIZES	UNITS P/CASE	UPC NO.	SHIPPING WEIGHT
PC-Metal™			
2 OZ.	12/48	025550	3lbs./10lbs.
4 OZ.	12	045558	4lbs.
PC-Crete™			
2 OZ.	12/48	025581	3lbs./10lbs.
PC-Marine™			
2 OZ.	12/48	025567	3lbs./10lbs.
4 OZ.	12	045565	4lbs.
PC-Lumber™			
1 OZ.	12/48	025574	2lbs./6lbs.
PC-Plumbing™ (NSF® Rated)			
2 OZ.	12/48	025598	3lbs./10lbs.
4 OZ.	12	045596	4lbs.
PC-Fahrenheit™			
1 OZ.	12/48	025543	2lbs./6lbs.
2 OZ.	12	045572	3lbs.

UPC MFG. PREFIX NUMBER: 0 54983

PHYSICAL PROPERTIES

	COLOR	OUTSIDE	INSIDE
PC-Metal™	Gray	Black	
PC-Crete™	White	Black	
PC-Marine™	Green	White	
PC-Lumber™	Brown	White	
PC-Plumbing™	Gray	Tan	
PC-Fahrenheit™	Khaki	Brown	
CURE FOR SERVICE: (All)			
			90 min.
WORK TIME: Metal			
			3 min.
WORK TIME: Crete			
			3 min.
WORK TIME: Marine			
			20 min.
WORK TIME: Lumber			
			15 min.
WORK TIME: Plumbing			
			3 min.
WORK TIME: Fahrenheit			
			8 min.
NON VOLATILE CONTENT: (All)			
			100%
CHEMICAL RESISTANCE: (All Putties)			
			RESISTANT TO Hydrocarbons, Alkenes, Alcohols, Esters, Aqueous Salt Solutions, Alkalis, and Dilute Acids and Bases.

TEST METHODS AND VALUES

	Metal	Crete	Marine	Lumber	Plumb	Fahren
TENSILE SHEAR STRENGTH: ASTM D 1002	600psi	600psi	180psi	300psi	300psi	200psi
CHLORIDE CORROSION: ASTM D 149	300psi	300psi	300psi	300psi	300psi	300psi
ADHESION: ASTM D 2268	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ELECTRICAL RESISTANCE: ASTM D 257 (megohm-cm)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
COMPRESSIVE YIELD: ASTM D 695	12,000psi	12,000psi	12,000psi	12,000psi	12,000psi	6,000psi
HARDNESS (SHORE): (D)	75-85	75-85	75	80	80	75

Material Safety Data Sheet available upon request.

Family of Epoxy Putties

Mixing: Cut or twist off desired amount of epoxy. Mix by kneading putty with fingers until a uniform color is achieved. Remove excess putty before hardening begins.

Tips: For best results, surfaces should be clean and free of rust, dirt, and oil. For a smooth, finished surface, hand rub with a wet finger or cloth prior to cure. The putties hold their shape well and can be used in vertical positions.

PC-Metal™ — Bonds: Fiberglass, Wood, All Metals, Brick, Marble, Ceramics, Gas Tanks, Radiators etc.

PC-Crete™ — Bonds: Masonry chips, Statues, Bird baths, Lawn ornaments, Anchor, Rebuild steps and curbs.

PC-Marine™ — Bonds: Holes in fiberglass, PVC, Metal, Boats, Spas, Swimming pools, Stock tanks etc. CURES: WET, DRY OR UNDERWATER

PC-Lumber™ — Bonds: Wooden furniture, Frames, Moldings, Screw holes, Handles, Knot Holes etc.

PC-Plumbing™ — Bonds: Fiberglass, All metals, Glass, Tile, PVC, Ceramics and just about any other surface. NSF® rated safe for potable water contact

PC-Fahrenheit™ — Resists higher temperatures better than other epoxy putties. Repair: Mufflers, Radiators, Grills, Stoves, Steam pipes, Engine blocks and other uses.

Familia de las Masillas de Epoxy

Mezclado: Corte o desprenda la cantidad deseada de epóxido. Mezcle la masilla amasándola con los dedos hasta lograr un color uniforme. Elimine el exceso de masilla antes de que ésta comience a endurecerse.

Consejos: Para obtener óptimos resultados, las superficies deben estar limpias y exentas de óxido, suciedad y aceite. Para obtener una superficie con acabado pulido, frota a mano con un dedo húmedo utilizando agua o un paño húmedo antes del curado. Las masillas conservan bien su forma y pueden utilizarse en superficies verticales.

PC-Metal™ — Adhiere: Fibra de vidrio, Madera, Todo tipo de metal, Ladrillos, Mármol, Cerámica, Tanques de gasolina, Radiadores etc.

PC-Crete™ — Adhiere: Trozos de mampostería, Estatuas, Fuentes para pájaros, Decoraciones de jardín, Andajes, Sirve para reconstruir escalones y banquetas.

PC-Marine™ — Adhiere: Agujeros en fibra de vidrio, PVC, Metal, Barcos, Jacuzzis, Albercas, Depósitos de material etc. SE CURA EN SECO, EN MOJADO O SUMERGIDO EN AGUA

PC-Lumber™ — Adhiere: Muebles, Marcos y molduras de Madera, obtura agujeros de tornillos, Manijas, Agujeros de nudos en la fibra de la Madera etc.

PC-Plumbing™ — Adhiere: Fibra de vidrio, Todo tipo de metales, Vidrio, Losetas, PVC, Cerámica y casi cualquier superficie. NSF® de uso seguro en tuberías de abasto de agua potable

PC-Fahrenheit™ — Resiste temperaturas elevadas mayor que otras masillas epóxicas. Reparación: Silenciadores, Radiadores, Parrillas, Cocinas, Tuberías de vapor, Blocks de motor y otros usos.

Famille des Mastics Époxydes

Mélange: Coupez ou cassez la quantité d'époxy désirée. Malaxez le mastic jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Redirez l'excès de mastic avant qu'il ne commence à durcir.

Conseils: Pour obtenir de meilleurs résultats, les surfaces doivent être propres et dépourvues de rouille, de saleté et d'huile. Pour obtenir une surface au fini lisse, frottez à la main avec un doigt humide ou un chiffon humide avant le durcissement. Le mastic garde bien sa forme et peut être utilisé en position verticale.

PC-Metal™ — Adhère sur: Fibre de verre, Bois, Tous les métaux, Brique, Marbre, Réservoir à essence, Radiateurs, etc.

PC-Crete™ — Adhère sur: Éclats de maçonnerie, Statues, Vasques pour oiseaux, Décorations de gazon, Ancrage, reconstruction de marches et de trottoirs

PC-Marine™ — Adhère sur: Trous dans la fibre de verre, PVC, Métal, Bateaux, Spas, Piscines, Réservoirs de remisage etc. DURCIT: MOUILLÉ, SEC OU SOUS L'EAU

PC-Lumber™ — Adhère sur: Mobilier en bois, Cadres, Moulures, Trous de vis, Poignées, Trous de noied.

PC-Plumbing™ — Adhère sur: À la fibre de verre, À tous les métaux, Verre, Tuile, PVC, Céramique et Presque toute autre surface. NSF® coté sécuritaire lorsqu'en contact eau potable/ coté sécuritaire lorsqu'en contact eau potable

PC-Fahrenheit™ — Plus résistant aux températures élevées que les autres mastics époxydiques. Réparations: Silencieux, Radiateurs, Poêles, Grilles de B.B.Q., Blocs-moteurs, Conduits de vapeur et plusieurs autres usages.



PC-Products™ — Protective Coating Co. (Since 1954)

221 South Third Street, Allentown, PA - USA 18102

Phone (610) 432-3543 - Fax (610) 432-5043 - Toll Free 1-800-220-2103

web site: www.pcepoxy.com - e-mail: jack@pcepoxy.com