



READY TO USE
LISTO PARA USAR

Premium Mortar For Tile and Stone

One side up to 15"

Mortero superior
Para losetas y piedras
Un lado hasta 38 cm

WHITE / BLANCO

**WET
& DRY
AREAS**



- **For interior ceramic, porcelain and natural stone**
Para losetas de cerámica, porcelana y piedra natural
- **For floors, walls, countertops and backsplashes**
Para pisos, paredes, encimeras y salpicaderos



INDOOR ADVANTAGE GOLD
BUILDING MATERIALS




1 U.S. gal. (3,79 L)

TYPICAL TROWELS AND APPROXIMATE COVERAGE / LLANAS TÍPICAS Y COBERTURA APROXIMADA per/por 1 U.S. gal. (3,79 L)	
3/16" x 3/16" (4,5 x 4,5 mm) Flat-backed tiles up to 4" x 4": 32 – 36 sq. ft. Losetas con base plana de hasta 10 x 10 cm: 2,97 – 3,34 m ²	
1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm) Tiles from 4" x 4" to 8" x 8": 20 – 24 sq. ft. Losetas desde 10 x 10 cm hasta 20 x 20 cm: 1,86 – 2,23 m ²	
1/4" x 3/8" x 1/4" (6 x 10 x 6 mm) Tiles from 8" x 8" to 15" on one side: 15 – 17 sq. ft. Losetas desde 20 x 20 cm hasta 38 cm en un lado (1,39 – 1,58 m ²)	


3.5 U.S. gals. (13,2 L)

TYPICAL TROWELS AND APPROXIMATE COVERAGE / LLANAS TÍPICAS Y COBERTURA APROXIMADA per/por 3.5 U.S. gals. (13,2 L)	
3/16" x 3/16" (4,5 x 4,5 mm) Flat-backed tiles up to 4" x 4": 112 – 126 sq. ft. Losetas con base plana de hasta 10 x 10 cm: 10,4 – 11,7 m ²	
1/4" x 1/4" x 1/4" (6 x 6 x 6 mm) Tiles from 4" x 4" to 8" x 8": 70 – 84 sq. ft. Losetas desde 10 x 10 cm hasta 20 x 20 cm: 6,50 – 7,80 m ²	
1/4" x 3/8" x 1/4" (6 x 10 x 6 mm) Tiles from 8" x 8" to 15" on one side: 52.5 – 59.5 sq. ft. Losetas desde 20 x 20 cm hasta 38 cm en un lado: 4,88 – 5,53 m ²	




Use only at temperatures between 50°F and 95°F.


Utilícelo sólo en temperaturas entre 10°C y 35°C.




- 1 Clean the substrate and then patch.
Limpie el sustrato y después parchee.



- 2 Key mortar into the substrate with the trowel's flat side.
Introduzca el mortero en el sustrato con el lado plano de la llana.



- 3 Trowel the mortar in one direction. Do not use a swirl pattern. Tip: Spread mortar on backs of 12" x 12" tile.
Manipule el mortero a una dirección. No utilice un diseño en espiral. Consejo: Esparza el mortero en las partes posteriores de la loseta de 30 x 30 cm.



- 4 Place tile firmly into wet adhesive. Use a slight push/pull motion perpendicular to ridges to set the tile. Check occasionally to ensure proper coverage.
Coloque la loseta con fuerza en un adhesivo húmedo. Use un ligero movimiento de empujar/halar en dirección perpendicular a las crestas para asentar la loseta. Inspeccione esporádicamente para garantizar una cobertura adecuada.



For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

SUITABLE SUBSTRATES (interior residential only)

- Concrete (cured for at least 28 days)
- Masonry block
- Cement backer units (see manufacturer's installation guidelines)
- Properly primed gypsum wallboard
- Exterior-grade plywood, in dry areas only; 2 layers (1-1/4" or 3.2 cm minimum thickness) for floors; 1 layer (3/4" or 19 mm) for countertops

LIMITATIONS

- Do not install over substrates containing asbestos.
- Do not use for exterior applications, steam rooms or areas subject to water immersion.
- Do not apply over waterproofing, crack-isolation or uncoupling membranes; or over particleboard, Masonite, oriented-strand board (OSB), Luan, gypsum floor-patching compounds, metal or similar dimensionally unstable substrates.
- Do not use with tile in excess of 15" (38 cm) on any side.
- Use only at temperatures between 50°F and 95°F (10°C and 35°C).
- Do not use for setting bathroom fixtures or grab bars.
- Do not use to encapsulate radiant-heat flooring systems.
- For installations not listed, contact MAPEI's Technical Services Department for product recommendations.

SURFACE PREPARATION

See the "Surface preparation requirements" reference guide in the Tile & Stone Installation Systems section of MAPEI's Website.

CLEANUP

Clean surfaces and tools with fresh water while the product is wet. If it has dried, use mineral spirits.

GROUTING AND PROTECTION

Allow tiles to reach firm set before grouting. Larger tiles will require longer curing times before grouting. If sufficient time before grouting cannot be ensured, a cement-based mortar may be a more suitable option. Protect from freezing. After installation, prevent foot traffic for at least 48 hours and water exposure for at least 72 hours.



Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

SUSTRATOS APROPIADOS (sólo para uso residencial interior)

- Concreto (con un tiempo de curado de al menos 28 días)
- Bloque de mampostería
- Unidades de soporte cementoso (consulte los lineamientos de instalación del fabricante)
- Paneles de yeso para muros debidamente preparados
- Madera contrachapada de calidad exterior, en áreas secas; 2 capas (de 3,2 cm o 1-1/4 de pulgada de espesor mínimo) para pisos; 1 capa (de 19 mm o 3/4 de pulgada) para encimeras

LIMITACIONES

- No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.
- No lo use para aplicaciones exteriores, baños de vapor o áreas sujetas a inmersión en agua.
- No lo aplique sobre membranas impermeabilizantes, de aislamiento de grietas o de desacoplamiento; ni sobre aglomerado, Masonite, tableros de partículas orientadas (OSB, por su sigla en inglés), Luan, compuestos de yeso para parchado de pisos, metal, o sustratos similares que sean dimensionalmente inestables.
- No lo use con losetas de más de 38 cm (15 pulgadas) en cualquier lado.
- Utilícelo únicamente a temperaturas que oscilen entre 10°C y 35°C (50°F y 95°F).
- No lo utilice para instalar accesorios de baños o agarraderas.
- No lo utilice para encapsular sistemas de pisos de radiación de calor.
- Para instalaciones no indicadas, consulte con el Departamento de servicios técnicos de MAPEI para obtener recomendaciones.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Consulte la guía de referencia "Requisitos para la preparación de superficies" en la sección de Sistemas de instalación de losetas y piedras en el sitio web de MAPEI.

LIMPIEZA

Lave superficies y herramientas con agua limpia mientras el producto todavía está húmedo. Si se ha secado, use aguarrás.

LECHADA Y PROTECCION

Permita que alcance un fraguado firme antes de aplicar la lechada. Las losetas de mayor tamaño requerirán mayores tiempos de curado antes de poder aplicar la lechada. Si no puede asegurar suficiente tiempo antes de aplicar la lechada, una opción más adecuada puede ser un mortero a base de cemento. Evite el congelamiento. Después de la instalación, evite el tráfico peatonal durante al menos 48 horas y la exposición al agua durante al menos 72 horas.