

**6080****RUBR-COAT #57 PREMIUM RUBBERIZED FIBERED COATING
Data Sheet****RUBR-COAT
#57**

- Rubberized for superior waterproofing and adhesion
- Lasts twice as long as standard coatings
- Flexes to resist cracking
- Low odor, water cleanup

Black Jack® Rubr-Coat #57 is a premium rubberized coating for waterproofing roofs & foundations. This liquid applied asphalt coating has a blend of rubber and reinforcing fibers to provide a strong, flexible, waterproof seal. Rubr-Coat has exceptional adhesion to existing roofing, masonry surfaces, wood, foam board insulation and metal surfaces. The addition of rubber enhances performance by improving crack resistance, life expectancy and adds increased waterproofing protection. Product is black in color. As a Roof Coating, this product seals worn out roof surfaces and provides a tough flexible waterproof seal. As a Foundation Coating, this product seals masonry, foam board insulation, wood and metal surfaces to protect, preserve and damp-proof, below grade surfaces. This multi-use product forms a tough rubberized seal for lasting protection on a variety of surfaces. Rubr-Coat may be used to adhere foam board insulation to masonry surfaces. When used to coat the exterior surface this product will act as a protective coating for the foam board.

PREPARATION: Surfaces must be cleaned, free of dust, surface rust and loose material. If possible, power wash surface before applying coating. Use brush to spread across surface of roof. Use in exterior applications only. Wear protective clothing. Don't apply to wet surfaces.

APPLICATION: Apply on a clear warm day with no rain expected for 24 hours. Apply when surface temperatures are between 70° and 110°F. MIXING MAY BE REQUIRED TO ENSURE PRODUCT UNIFORMITY. DO NOT APPLY DIRECT HEAT/FLAMES OR THIN. Topcoat all roof applications with a Black Jack reflective roof coating. Allow Rubr-Coat #57 to cure a minimum of 15 days prior to application of reflective coatings. When used as a foundation coating, allow poured concrete to cure at least 30 days prior to application.

COVERAGE RATE: Covers approximately 50 sq. ft. per gal/per coat. Two coats are recommended.

PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of this product. When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright. Do not allow pail to tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside the passenger compartment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over protective cloths to prevent damage due to accidental spills. Do not store at temperatures above 100°F. This manufacturer also disclaims liability for flat surface application where poor drainage or ponding water may prevail. Do not reuse empty containers. Do not use in drinking water or food systems. Do not freeze. Do not use on single ply or synthetic roofs. If there is any question regarding compatibility, test a small section first.

CLEAN-UP: While wet, clean tools or spills with soap and water.



©2009 Gardner-Gibson, Inc.
Manufactured by Gardner-Gibson, Inc., P.O. Box 5449, Tampa, FL 33675

- Reencauchada para la adhesión superior& impermeabilizando
- Dura 2 veces más tiempo que los cubiertos ordinarios
- Es flexible para resistir el agrietamiento
- No emana olor y se limpia con agua

Black Jack® Rubr-Coat No. 57 tiene una adherencia excepcional a techos existentes, las superficies de mampostería, madera, de aislamiento térmico y las superficies metálicas. La adición de goma mejora el rendimiento mediante la mejora de la resistencia al agrietamiento, es duradero y añade mayor impermeabilización de la protección. El producto es de color negro. Como revestimiento de techo, este producto sella la superficie de techo desgastado y ofrece un fuerte sello impermeable flexible. Como revestimiento del cimiento, este producto sella, aislamiento de aislante, la madera y las superficies de metal para proteger, preservar y prueba de humedad, por debajo del grado de superficies. Este multi-use del producto forma un sello de goma dura para una protección duradera en una variedad de superficies. Rubr-Coat puede ser utilizado para pegar el aislamiento del superficies de mampostería. Cuando se utiliza para cubrir la superficie exterior de este producto actúa como una capa protectora.

PREPARACION: Las superficies tienen que estar limpias, libres de polvo, óxido y materiales sueltos. Si es posible, limpie la superficie con un equipo de lavado a presión antes de aplicar el revestimiento. Utilice un cepillo para esparcir el producto en toda la superficie del techo. Aplíquelo únicamente en exteriores. Use ropa de protección. No lo aplique en superficies húmedas.

APLICACION: Aplique el producto un día cálido y despejado, y asegúrese de que no se esperen lluvias dentro de las 24 horas siguientes. Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre 21°C et 43°C. PUEDE SER NECESARIO MEZCLAR EL PRODUCTO PARA GARANTIZAR SU UNIFORMIDAD. NO LO EXPONGA AL CALOR O AL FUEGO DIRECTO NI LO CUBRA CON LACA. Deje que se seque durante 30 días como mínimo antes de aplicar el revestimiento reflectante para techos, si lo usa como revestimiento para techos. Todas las aplicaciones de capa superior del techo con una capa Negro Jack techo reflectante. Permitir Rubr-Coat # 57 para curar a un mínimo de 15 días antes de la aplicación de revestimientos reflectantes. Cuando se utiliza como capa base, deje que el concreto cure por lo menos 30 días antes de la aplicación.

INDICE DE COBERTURA: Cubre aproximadamente 50 pies cuadrados por galón, por capa. Se recomienda aplicar dos capas.

PRECAUCIONES: Durante la aplicación de este producto, debe usar ropa de protección y gafas de seguridad. Cuando lo transporte, asegúrese de que la tapa esté correctamente ajustada y de que la cubeta esté segura y en posición vertical. No permita que la cubeta se caiga, ya que la tapa podría aflojarse y podría producirse una fuga. No lo traslade sobre el asiento del acompañante o los asientos de

TYPICAL PHYSICAL & PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Weight Per Gallon, lbs.	8.0-8.4 lbs.
Residue by Evaporation, %	45 min.
Combustible Solvents	None
Consistency	Spray or Brush
Cure Time (50% Relative Humidity, 70°F)	4-8 hours
Full Cure (50% Relative Humidity, 70°F)	7-14 days
Application Temperatures	50°-120°F
Flammability	None
Clean-up Tools	Soap & water when wet
Approx. Shipping Weights: (Note: All approx. weights include container.)	
1 gallon (3.8L)	9 lbs.
5 gallons (18.9L)	44 lbs.
55 gallons (208.2L)	480 lbs.

**CAUTION! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
FOR EXTERIOR USE ONLY. USE WITH ADEQUATE VENTILATION.**

Contains petroleum based products. Keep away from heat, sparks and open flame. Eye, skin and respiratory irritant. In case of contact with eyes, flush with plenty of clean, room temperature water. Persons with skin or respiratory sensitivity should not use product without sufficient protection. Avoid prolonged breathing of vapor or spray mist. Use only with adequate ventilation. In case of irregular or stopped breathing, administer oxygen and/or give artificial respiration. Get medical attention, immediately. Contact with skin should be followed by washing with soap and water. If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. Seal container when not in use.

CALIF. PROP. 65 • CHEMICAL WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Use proper protection and adequate ventilation, when using product.

VOC/VOS: less than 25 g/L, .209 lbs./gal

COMPLIANCE: MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT CONTROL APPROVED - ASBESTOS FREE; SCAQMD RULE #1168; ASTM D1227, TYPE III

ASPHALT C.A.S.# 8052-42-4
CELLULOSE FIBER C.A.S.# 65996-61-4
POLYMER C.A.S.# 9003-55-8
Product is asbestos free • Patent Pending

WARRANTY AND DISCLAIMER: Gardner-Gibson, Inc. warrants this product to give satisfactory results when our directions are followed in its use and application, for a period of 12 months from the date of purchase. In no event however shall the manufacturer be liable for an amount in excess of the purchase price of the product used. If not completely satisfied, return to place of purchase for a refund.

pasajeros de ningún vehículo. Coloque el producto en el área de carga del vehículo y cúbralo con telas protectoras para evitar daños ocasionados por derrames accidentales. No lo almacene a una temperatura superior a 100°F. El fabricante no se responsabiliza de los riesgos ocasionados por la aplicación sobre superficies planas con poco drenaje o donde se acumule agua estancada. No reutilice los recipientes vacíos. No lo utilice en sistemas de agua corriente o de alimentos. No congele el producto. No debe usarse sobre los techos de una sola capa o sintéticos. De existir cualquier duda de compatibilidad, debe probarlo en una sección pequeña primero.

LIMPIEZA: Mientras las herramientas estén húmedas, límpielas con agua tibia y jabón.

**¡PRECAUCIÓN! DAÑINO O FATAL AL INGERIRSE
¡PRECAUCIÓN! IRRITANTE AL CONTACTO**

CON LOS OJOS Y LA PIEL. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene productos a base de petróleo. Manténgalo alejado del calor y de cualquier chispa o llama. Produce irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua tibia. Las personas con afecciones cutáneas o respiratorias no deben utilizar este producto sin la debida protección. Evite inhalar por mucho tiempo los vapores o el rocío del atomizador. Utilícelo sólo en lugares con ventilación adecuada. Si la persona afectada tiene respiración irregular o deja de respirar, suminístrele oxígeno o bríndele respiración artificial. Busque asistencia médica inmediatamente. Si el producto entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Si lo ingiere, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté usándolo.

CALIF. PROP. 65. ADVERTENCIA QUIMICA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California que pueden causar cancer, defectos de nacimiento o daños reproductores. Utilice la protección apropiada y la ventilación adecuada, cuando se usa producto.

VOC/VOS: menos de 25 g/L, 2.09 libras/galón

CUMPLIMIENTO: APROBADO POR EL CONTROL DE PRODUCTOS DEL CONDADO MIAMI-DADE - LIBRE DE AMIANTO; SCAQMD 1168; ASTM D1227, TIPO III

ASFALTO C.A.S. No. 8052-42-4
FIBRA DE CELULOSA C.A.S. No. 65996-61-4
POLIMERO C.A.S. No. 9003-55-8

El producto no contiene asbesto • PATENTE PENDIENTE

See SDS for more info



Gardner-Gibson, Inc. • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449
Phone: (813) 248-2101 • Fax (813) 248-6768 • www.gardner-gibson.com